

Aushaltungskriterien Langholz

Baumart:	Fichte
Länge:	16 bis 20 m (bevorzugt 20 m) + 30 cm Übermaß
Durchmesser:	3a = Mitten- Ø mindestens 32 cm mit Rinde
Zopf- Ø:	mind. 21 cm mit Rinde
Maximalstock-Ø:	66 cm
Güte B:	Gesund, gerade, gesunde Äste < 4 cm
Güte C:	Gesund, gerade, Äste < 8 cm oder Fauläste, exzentrisch D-Holz und Trauf-Holz ist nicht zulässig

Wuchskriterien nach der RVR (ab Dez.2023):

Merkmale		Qualitätsklassen				
		A	B	C		
Äste [cm]	gesund, verwachsen; nicht verwachsen	nicht zulässig	≤4	≤8		
	faul	nicht zulässig	nicht zulässig	≤4		
Wuchs	Exzentrizität der Markhöhre [%]		≤10	≤15	unbegrenzt	
	einfache Krümmung [cm/m]	<20 cm ^d	-	≤1,0	≤1,3	
		≥20 bis <35 cm ^d	≤1,0	≤1,0	≤2,0	
		≥35 cm ^d	≤1,0	≤1,5	≤2,0	
	Abholzigkeit [cm/m]	Stammholz- Abschnitte	<20 cm ^d	-	≤1,0	≤1,5
			≥20 bis <35 cm ^d	-	≤1,2	≤1,7
			≥35 cm ^d	-	≤1,7	≤2,6
		Stammholz-lang	<20 cm ^d	-	≤0,8	≤1,0
≥20 bis <35 cm ^d			-	≤1,1	≤1,4	
≥35 cm ^d	-	≤1,3	≤1,6			

Bereitstellung:	Holzlisten mit fm (Angabe der Durchmesser mit Rinde) und Stückzahlangabe, sowie geeignetem Lageplan und optional Koordinaten. Polterung an LKW-befahrbaren Wegen, Durchfahrtshöhen, Durchfahrtsbreiten, sehr enge Kurven beachten.
------------------------	---